

Panneau à texture fine

**GARANTIE
CONTRE
L'AFFAISSEMENT
CLIMAPLUS^{MC}**

**Caractéristiques
et avantages**

- Panneau économique à texture fine.
- Réflexion exceptionnelle de la lumière permettant de réduire le nombre d'appareils d'éclairage, la consommation d'énergie et la fatigue des yeux.
- Garantie de 15 ans du panneau *CLIMAPLUS^{MC}* dans des conditions de température et d'humidité maximales de 40 °C (104 °F)/90 % d'humidité relative, sans affaissement visible quand il est utilisé avec le treillis *DONN^{MC}* de CGC.

Utilisations

- Salles de classe
- Hôtels
- Locaux et halls de réception
- Restaurants
- Magasins de détail

Olympia Micro ClimaPlus^{MC}

Plafonds acoustiques

www.cgcinc.com
Service à clientèle : 800-361-1310
Numéro de document : FCSC2180



	Bord	Dim. panneaux ⁴	Classe	Référence	CAS	CAP min.	RL ¹	Couleur	Options de treillis	Contenu recyclé ²	Coût
Panneaux Olympia Micro CLIMAPLUS ^{MC}		2 x 2 pi x 5/8 po	Classe A	4211	0,50	30	0,85	Blanc	A, B, C, D	52 %	\$\$
		2 x 4 pi x 5/8 po	Classe A	4411	0,50	30	0,85	Blanc	A, B	52 %	\$\$
		2 x 2 pi x 5/8 po	Classe A	4221	0,50	35	0,85	Blanc	E	52 %	\$\$
		2 x 4 pi x 5/8 po	Classe A	4421	0,50	35	0,85	Blanc	E	52 %	\$\$
		2 x 2 pi x 5/8 po	Classe A	4231	0,50	35	0,85	Blanc	F, G, H, I	52 %	\$\$
		2 x 4 pi x 5/8 po	Classe A	4431	0,50	35	0,85	Blanc	F, G, H, I	52 %	\$\$
Panneaux Olympia Micro ClimaPlus Illusion deux/24 L'aspect de panneaux de 2 X 2 pi		2 x 4 pi x 3/4 po	Classe A	4742	0,50	35	0,85	Blanc	E	52 %	\$\$
		2 x 4 pi x 3/4 po	Classe A	4744	0,50	35	0,85	Blanc	F	52 %	\$\$

Illusion deux/24

Motifs à surface taillée



	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	DONN ^{MD} DX ^{MD}	DONN DXW ^{MC}	CENTRICITEE ^{MC}	MERIDIAN ^{MD}	DONN DX	CENTRICITEE	MERIDIAN	FINELINE ^{MD} 1/8	FINELINE
Options de treillis									

Ce produit est offert en dimensions autres que celles illustrées, sous certaines restrictions. Veuillez communiquer avec votre représentant CGC pour obtenir plus de renseignements.

Classification ASTM E1264
OLYMPIA : type III, formule 2, motif CE; OLYMPIA ILLUSION : type III, formule 2, motif CEK
Caractéristiques de combustion de surface ASTM E84
Classe A
Propagation des flammes : 25
Dégagement de fumée : 10

Poids
(0,92 lb/pi² - 4,42 kg/m²)
Résistance thermique
R-1,4 (5/8 po panneaux)
R-1,7 (3/4 po panneaux)
Charge supportée maximale
Voir garantie pour détails.

Entretien
Peut se nettoyer facilement à la brosse douce ou à l'aspirateur.

Notes
1. Les valeurs RL indiquées sont moyennes.
2. Voir les renseignements sur le calcul de la teneur en matières recyclées dans la Déclaration environnementale (FCSC2401).
3. Les panneaux ont une rainure de 15/16 po.
4. Disponibles en dimension métrique. Contacter votre représentant CGC local pour plus de renseignements.

La sécurité d'abord!
Appliquer les pratiques courantes de sécurité. Lire les fiches signalétiques sur les produits et les documents qui se rapportent aux produits avant l'établissement du devis ou l'installation.